



## WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

### ZASTOSOWANIE:

U-30 jest stosowany jako inicjator polimeryzacji w układach dwu składnikowych 98:2 i w układach trzy składnikowych 1:1.

### SYMBOL:

211806 - woreczki foliowe 0,2 kg

### OPIS PRODUKTU:

Utwardzacz U-30 jest to syпки biały proszek składającą się w 50 % z nadtlenu dibenzoilu i w 50 % z ftalanu dicykloheksylu.

### SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości. Po wymieszaniu masy należy powoli dodawać utwardzacz jednocześnie mieszając całość. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny należy niezwłocznie przystąpić do nakładania masy. Masę należy nanosić w zakresie temperatur powietrza 5-35°C, przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Temperatura podłoża minimum +5°C

**UWAGA:** Utwardzacz miesza się z masą (lub farbą) chemoutwardzalną bezpośrednio przed użyciem tej masy lub farby.

W układach 98:2 dodaje się około 1% (temp. 20°C) utwardzacza U-30, co daje w przypadku mas chemoutwardzalnych 0,2 kg na 1 wiaderko masy. Ilość dodawanego utwardzacza zmienia się wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury. Szczegóły zawarte są w kartach technicznych poszczególnych mas lub farb.

### PRZECHOWYWANIE:

Utwardzacz U-30 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

### OKRES GWARANCJI:

W oryginalnych opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 9 miesięcy od daty produkcji.

### INFORMACJE BHP:

Utwardzacz U-30 jest wyrobem wysoce łatwopalnym i wybuchowym. Wybuch może nastąpić wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. Podczas prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie wymalowań.



Logo PPG jest znakiem zastrzeżonym i Bringing Innovation to the Surface jest znakiem towarowym PPG Industries Ohio, Inc.



**PPG Industrial Coatings**  
Bringing innovation to the surface.™

# UTWARDZACZ U-30

Utwardzacz sypki do mas i farb chemoutwardzalnych

**FARBY CIEKŁE**

**KARTA PRODUKTU**

Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie oparte są o informacje uważane przez PPG jako obecnie prawidłowe. Niemniej jednak żadna gwarancja dotycząca dokładności, pełności informacji czy też osiągnięć nie jest dana ani implikowana. Ciągłe prace nad udoskonalaniem technologii farb powodują, że przyszłe dane techniczne mogą nieco różnić się od tych podawanych w niniejszym dokumencie. Prosimy o kontakt z przedstawicielem PPG w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.

<b>PPG Polifarb Cieszyn S.A.</b> Cieszyn, POLAND Tel: +48 33 851 71 00 Fax: +48 33 852 24 93	<b>PPG Coatings Deutschland GmbH</b> Bochum, GERMANY Tel: +49 234 8690	<b>PPG Industries France S.A</b> Saultain, FRANCE Tel: +33 3 27 14 97 00 Fax: +33 3 27 14 98 94	<b>PPG Industries Italia Spa</b> Quattordio, ITALY Tel: +39 131 7701 Fax: +39 131 773 753	<b>PPG Industries Sales, inc</b> Istanbul, TURKEY Tel: +90 212 286 2150 Fax: +90 212 286 21 59
<b>PPG Industrial Coatings B.V.</b> Veenendaal, NETHERLANDS Tel: +31 318 567 800	<b>PPG Iberica S.A</b> Rubi (Barcelona), SPAIN Tel: +34 93 586 7429 Fax: +34 93 586 7430	<b>PPG Dr. A. Schoch AG (Ltd.)</b> Burgdorf, SWITZERLAND Tel: +41 421 42 42 Fax: +41 421 42 99	<b>PPG Industries (UK) Ltd</b> Birmingham, UK Tel: +44 121 423 7345 Fax: +44 121 423 7303	
<b>PPG WEB SITES: <a href="http://www.ppg.com">www.ppg.com</a> &amp; <a href="http://www.ppgindustrialcoatings.com">www.ppgindustrialcoatings.com</a></b>				