

НАВИПЛАСТ СТРУКТУРА (NAVIPLAST STRUKTURA)

термопластическая масса для толстослойной разметки проезжей части дорог

Символ:	24.30.22-55.77		
Стандарт:	ZN-PCW-1419:2004		
Характеристика:	<p>Термопластическая масса Навипласт Структура в торговом состоянии является сыпучей массой, состоящей из пигментов, наполнителей, гранул смолы, а также вспомогательных средств. Масса содержит также отражающие стеклянные микрощарики. Для разметки продукт применяется в виде жидкой массы, сплавленной при соответствующей температуре, обеспечивающей хорошее связывание массы с основанием.</p>		
Назначение:	<p>Навипласт Структура предназначена для нанесения акустических профильных линий, а также структурной разметки. Разметка, выполненная из термопластической массы, особенно рекомендуется для разметки дорог в зонах тяжелого и интенсивного движения транспортных средств, например, линии безусловной и условной остановки, стрелок направления и наводки, отделяющих и крайних линий, а также пешеходных переходов.</p>		
Способ нанесения:	<p>Краску следует наносить гидродинамическим лакокрасочным аппаратом, оборудованным в систему двух сопряженных насосов, с отдельной циркуляцией компонента А и компонента В, а также пистолетом со смесительной трубкой типа статический смеситель („static mixer”).</p>		
Методы нанесения:	<p>Укладка сплавленной массы может проводиться: механически при использовании самоходной машины со специальным устройством для структурной разметки.</p>		
Потребительские свойства:	<p>Разметка, выполненная при использовании массы Навипласт Структура, отличается хорошей адгезией к основанию, высокой стойкостью к истиранию и к влиянию атмосферных условий, а содержащиеся в массе стеклянные шарики обеспечивают сохранение отражающей способности на постоянном уровне в длительном периоде эксплуатации.</p> <p>Нерегулярная структура с точки зрения толщины и непрерывности, местами не покрывающая основания, позволяет значительно увеличить видимость нанесенного покрытия во время дождя, благодаря легкому стеканию воды.</p>		
Основные технические данные:			
Цвет	белый		
Температура размягчения	[°C]	80-105	
Температура термопласта во время нанесения	[°C]	190 - 205	

	Время высыхания при темп. 20°C, по истечении которого можно восстановить движение	[мин.]	3-5		
	Растекание массы после плавления	[см]	7,5-9,0		
	Торговый вид продукта		гранулят		
Способ применения:		<p>Термопластическую массу следует наносить на чистые и сухие дорожные покрытия, выполненные из асфальта и бетона и очищенные от следов масел и пыли, при температуре окружающей среды и дорожного покрытия выше 5°C, при относительной влажности, не превышающей 80%. Во время выполнения разметки при температуре окружающей среды ниже 5°C основание следует подогреть.</p> <p>Для нанесения продукт стапливаются в кotle с мешалкой при температуре 190-205°C. В связи с возможностью местного перегрева материала рекомендуются котлы с масляными кожухами, снабженные системой регулировки температуры. Во время разогрева материал нельзя подвергать воздействию температуры выше 210°C. После получения однородной текучей смеси можно приступить к нанесению массы.</p> <p>В Навипласт Структуре толщина и форма покрытий, а также количественный расход массы зависят от способа нанесения и параметров оборудования. Отражающий эффект разметки достигается путем механического нанесения на разметку стеклянных шариков с зернистостью 100-600 мкм, 125-850 мкм или 400-840 мкм в количестве 250-350 г/м², способом, обеспечивающим их соответствующее погружение в массе.</p> <p>Следует обращать особое внимание на поддержание соответствующей температуры сплавленной массы во время выполнения разметки. Существенные отступления оказывают очень большое влияние на цвет, стойкость и отражающий эффект выполненной разметки.</p>			
Упаковка:		Полиэтиленовые мешки - содержание 20 кг.			
Гарантийный срок:		В оригинальной упаковке, не подвергающейся непосредственному воздействию солнечных лучей, в течение 12 месяцев со дня производства.			
Указания по технике безопасности и противопожарной безопасности:		Готовый продукт следует хранить в оригинальной упаковке в сухих, холодных и хорошо вентилируемых помещениях при температуре 0-30°C. Защищать от непосредственного воздействия солнечных лучей и иных источников тепла и воспламенения.			